

RAPPORTO DI PROVA

240295 / 10

Ricevimento campione: 27/10/17

Esecuzione prova: 02/11/17

Emissione rapporto: 16/11/17

Denominaz. campione: DV804-E-PLACE



DVO S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 272-C.P. N. 65
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)
ITALIA

Flessione dei piani EN 1730:2012, punto 6.7

Dimensioni del piano:	1600 x 800 x 18 mm	
Luce del piano (distanza tra i supporti):	1.355 mm	
Deformazione sotto carico ammessa:	6,8 mm	5‰ della luce

Risultati della prova:

Carico unitario (kg/dm ²)	Carico applicato (kg)	Tempo di applicazione (giorni)	Deformazione sotto carico (mm)
1,5	192	7	2,55

Annotazioni:

- Deformazione sotto carico ammessa secondo la norma UNI 8594:2004
- Carico unitario utilizzato secondo il punto A.2 appendice A della norma EN 527-2:2016

Salvo diversamente specificato l'incertezza di misura estesa al livello di confidenza del 95% di $\pm 0,1$ mm.

Le incertezze di misura dichiarate in questo rapporto di prova sono state determinate conformemente alla UNI CEI 70098-3:2016 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95%.

Normalmente $k=2$

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.